

# Fiche de Données de Sécurité « Ciment »

Portlandzementwerk Wittekind  
Hugo Miebach Söhne KG

Selon le Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH)  
modifié par le Règlement 453/2010

Produit : Ciments courant, Chaux hydraulique

Version 1.0/FR 04.05.2012 Remplace toutes les versions antérieures Date d'édition : 04.05.2012

## SECTION 1 : Identification de la substance/ du mélange et de la société / de l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Nom commercial

- *Ciment par la norme EN 197 et DIN 1164*  
*CEM I Ciment Portland, CEM II Ciment Portland composé, CEM III Ciment de haut fourneau*
- *Chaux hydraulique par la norme EN 459*  
*Metselcement*

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées

Le Ciment courant/liant hydraulique est utilisé dans des installations industrielles pour fabriquer/formuler des liants hydrauliques destinés aux travaux de construction intérieurs et extérieurs, tels que les bétons prêts à l'emploi, mortiers, crépis, coulis, enduits et le béton préfabriqué. Les utilisations identifiées des ciments/liant hydraulique et des mélanges à base de ciments couvrent les produits secs et les produits en suspension humide (pâte).

Dans le tableau ci-dessous, les « PROC » sont des Catégories de processus (utilisations) définies par ECHA - « Guide des exigences d'information et évaluation de la sécurité chimique. Chapitre R.12 : Système de descripteurs des utilisations »

PROC	Utilisations identifiées – Description des utilisations	Fabrication/ Formulation de	Utilisation professionnelle/ industrielle de
		matériaux de construction	
2	Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée	X	X
3	Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)	X	X
5	Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ou importants)	X	X
7	Pulvérisation dans des installations industrielles		X
8a	Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées		
8b	Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées	X	X
9	Transfert de substance ou de préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)	X	X
10	Application au rouleau ou au pinceau		X
11	Pulvérisation en-dehors d'installations industrielles		X
13	Traitement d'articles par trempage et versage		X
14	Production de préparations ou d'articles par pastillage, compression, extrusion, granulation	X	X
26	Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante	X	X

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la Fiche de Données de Sécurité

Zement AG/ Auskunft gebender Bereich

Nom de la société :

Adresse complète :

Numéro de téléphone :

# Fiche de Données de Sécurité « Ciment »

Portlandzementwerk Wittkind  
Hugo Miebach Söhne KG

Selon le Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH)  
modifié par le Règlement 453/2010

Produit : Ciments courant, Chaux hydraulique

Version 1.0/FR 04.05.2012 Remplace toutes les versions antérieures Date d'édition : 04.05.2012

Adresse e-mail de la personne compétente responsable de la FDS :

## 1.4. Numéro de téléphone d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence : z.B. : Centre national de Prévention et de Traitement des Intoxications (Centre Antipoison) : +33 1 45 42 59 59]]

Heures d'ouverture du service : z.B. 24h / 7 jours

Service fourni dans la langue suivante : z.B. français

## SECTION 2 : Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### 2.1.1 Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 (*freiwillig bis 1.6.2015, falls noch nicht nach CLP/GHS eingestuft wurde*)

Classe de danger	Catégorie de danger	Procédure de classification
Irritation cutanée	2	Sur la base de résultats d'essais
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	1	Sur la base de résultats d'essais
Sensibilisation cutanée*	1	Sur la base de données bibliographiques
Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, irritation des voies respiratoires	3	Sur la base de données bibliographiques

#### **Mentions de danger**

H318 : Provoque des lésions oculaires graves

H315 : Provoque une irritation cutanée

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée\*

H335 : Peut irriter les voies respiratoires

#### 2.1.2 Conformément à la Directive 1999/45/CEE [bis 31. Mai 2015 Pflicht]

[A inclure jusqu'au 31 Mai 2015]

Xi Irritant

R37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau

R41 Risque de lésions oculaires graves

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau\*

La poussière de ciment/liant hydraulique peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Lorsque le ciment/liant hydraulique réagit avec de l'eau, par exemple lors de la production de béton ou de mortier, ou lorsque le ciment/liant hydraulique s'humidifie, une solution très alcaline se forme.

Du fait de son alcalinité élevée, le ciment/liant hydraulique humide peut provoquer une irritation cutanée ou oculaire.

Il peut aussi provoquer une réaction allergique chez certaines personnes par suite de la présence de Cr (VI) soluble.

Le ciment/liant hydraulique est naturellement pauvre en chrome (VI) soluble ou, s'il ne l'est pas, des agents réducteurs sont ajoutés pour abaisser le niveau de chrome (VI) soluble sensibilisant en-dessous de 2 mg/kg (0,0002 %) du poids sec total du ciment/liant hydraulique prêt à l'emploi, conformément à la législation indiquée à la Section 15.

\* nicht bei Verwendung in Deutschland

# Fiche de Données de Sécurité « Ciment »

Portlandzementwerk Wittekind  
Hugo Miebach Söhne KG

Selon le Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH)  
modifié par le Règlement 453/2010

Produit : Ciments courant, Chaux hydraulique

Version 1.0/FR 04.05.2012 Remplace toutes les versions antérieures Date d'édition : 04.05.2012

## 2.2. Eléments d'étiquetage

### 2.2.1 Conformément à la Directive 1999/45/CE

[A inclure jusqu'à la date à partir de laquelle de ciment/liant hydraulique est classifié conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP)]



Xi Irritant

R37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau

R41 Risque de lésions oculaires graves

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

S22 Ne pas respirer la poussière

S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux

S26 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment et consulter un spécialiste

S36/37/39 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/ du visage

*Ist das Produkt für jedermann erhältlich, zusätzlich:*

S2 Conserver hors de portée des enfants

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

## 2.3. Autres dangers

Les Ciment/liant hydrauliques courants ne répondent pas aux critères de classification PBT ou vPvB définis conformément à l'Annexe XIII de REACH (Règlement (CE) No 1907/2006).

## SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

Types de ciment courant/liant hydrauliques s conformément à la norme NF EN 197-1 :

#### Hazardous substances

Nom	Clinker Portland	Flue dust from production of cement clinker
EC numéro	266-043-4	270-659-9
CAS numéro	65997-15-1	68475-76-3
Enregistrement numéro	excepté (15.1)	01-2119486767-17-0031
Gamme de concentration [wt.-%]	0 - 100	0 - 5
Classification à Directive de l'Union européenne 67/548/CE	Xi, irritant R37/38, R41, R43 	Xi, irritant R37/38, R41, R43 
Classification à règlement de l'Union européenne (CE) No 1272/2008	Danger, Cat. 1 H315, H317, H318, H335 	Danger, Cat. 1 H315, H317, H318, H335 

---

**SECTION 4 : Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Généralités**

Aucun équipement de protection individuelle n'est nécessaire pour les secouristes. Les secouristes doivent éviter tout contact avec les ciment/liant hydrauliques courants ou avec les mélanges contenant des ciments courants.

**En cas de contact avec les yeux**

Ne pas frotter, afin d'éviter des atteintes supplémentaires à la cornée d'origine mécanique.

Retirer les lentilles de contact si la personne en porte. Incliner la tête vers l'œil atteint, ouvrir largement les paupières et effectuer un rinçage immédiat et abondant à l'eau claire en maintenant les paupières bien écartées, pendant au moins 20 minutes afin d'éliminer tout résidu particulaire. Eviter d'envoyer des particules dans l'œil non atteint. Si possible, utiliser de l'eau isotonique (0,9% NaCl). Consulter un médecin du travail ou un ophtalmologiste.

**En cas de contact avec la peau**

Pour le ciment/liant hydraulique sec, nettoyer puis rincer abondamment à l'eau.

Pour le ciment/liant hydraulique humide, laver la peau à grande eau.

Retirer vêtements, chaussures, montre et autres objets contaminés et les nettoyer à fond avant de les réutiliser. En cas d'irritation ou de brûlures, consulter un médecin.

**En cas d'inhalation**

Transporter la victime au grand air. En principe, la gorge et les narines se dégagent d'elles-mêmes. Consulter un médecin en cas d'irritation persistante ou en cas d'irritation, de gêne, de toux ou d'autres symptômes apparaissant par la suite.

**En cas d'ingestion**

Ne pas provoquer de vomissements. Si la personne est consciente, rincer la bouche à l'eau et faire boire beaucoup d'eau. Faire immédiatement appel à un médecin ou au centre antipoison.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

**Yeux** : Un contact des yeux avec du ciment/liant hydraulique (sec ou humide) peut provoquer des lésions oculaires graves potentiellement irréversibles.

**Peau** : Le ciment/liant hydraulique peut avoir un effet irritant sur la peau humide (par la transpiration ou par l'humidité ambiante) après un contact prolongé, ou peut provoquer des lésions allergiques (dermites eczématiformes) après un contact répété.

Un contact prolongé de la peau avec du ciment/liant hydraulique humide ou du béton humide peut provoquer de graves brûlures parce que celles-ci se produisent sans que la personne ressente une douleur (ceci peut se produire par exemple en s'agenouillant dans le béton humide, même au travers d'un pantalon).

*Pour plus de détails, voir la Référence (1).*

**Inhalation** : L'inhalation répétée de poussière de ciments/liant hydrauliques courants sur une longue période accroît le risque de développement de maladies pulmonaires.

**Environnement** : Dans les conditions normales d'utilisation, les ciments/liant hydrauliques courants ne sont pas dangereux pour l'environnement.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

En cas de consultation d'un médecin, emporter la FDS.

---

**SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction**

Les Ciments/liant hydrauliques courants ne sont pas inflammables.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Le ciment/liant hydraulique n'est ni combustible ni explosif, et ne facilitera pas ni n'alimentera la combustion d'autres matériaux.

**5.3. Conseils aux pompiers**

Le ciment/liant hydraulique ne présente pas de danger pour la lutte contre l'incendie. Aucun équipement spécial de protection n'est requis pour les pompiers.

---

**SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****6.1.1 Pour les non-secouristes**

Porter l'équipement de protection décrit à la Section 8 et suivre les conseils de manipulation et d'utilisation sans danger de la Section 7.

**6.1.2 Pour les secouristes**

Aucune procédure d'urgence n'est requise.

Cependant, une protection respiratoire est nécessaire en cas d'exposition à des concentrations élevées de poussières.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter le ciment/liant hydraulique dans le réseau d'assainissement ni dans les eaux de surface (fleuve, rivière, lac).

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Si possible, récupérer le matériau déversé à l'état sec.

***Ciment/liant hydraulique sec***

Utiliser des méthodes de nettoyage qui ne provoquent pas de dispersion aérienne du produit, telles que l'aspiration ou l'extraction sous vide (systèmes industriels portatifs équipés de Filtres à air à haute efficacité - EPA et HEPA - de la norme NF EN 1822-1:2010 - ou technique équivalente). Ne jamais utiliser d'air comprimé.

Il est aussi possible de nettoyer la poussière à l'état humide à l'aide de serpillères ou de balais-brosses mouillés, d'arroseurs ou de tuyaux d'arrosage (jet en « pluie fine » pour éviter de projeter la poussière dans les airs) et de récupérer les boues formées.

A défaut, ajouter de l'eau pour former une suspension (voir ciment/liant hydraulique humide).

Lorsque les méthodes de nettoyage humide ou d'aspiration du produit ne peuvent être appliquées et que seul un brossage à sec est possible, s'assurer que les travailleurs portent l'équipement de protection individuel approprié et qu'ils évitent de disperser la poussière.

Eviter l'inhalation de ciment/liant hydraulique et tout contact avec la peau. Recueillir le produit déversé dans un conteneur. Le solidifier avant de l'éliminer comme il est décrit à la Section 13.

***Ciment/liant hydraulique humide***

Recueillir le ciment/liant hydraulique humide et le placer dans un conteneur. Laisser le matériau sécher et durcir avant de l'éliminer comme il est décrit à la Section 13.

**6.4. Référence à d'autres sections**

Voir les Sections 8 et 13 pour plus de détails.

---

**SECTION 7 : Manipulation et stockage**

Ne pas manipuler ni stocker à proximité d'aliments, de boissons ou de tabac.

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****7.1.1 Mesures de protection**

Suivre les recommandations données à la Section 8.  
Pour nettoyer le ciment/liant hydraulique sec, voir la Sous-section 6.3.

**Mesures de lutte contre l'incendie**

Sans objet.

**Mesures pour empêcher la formation d'aérosols et de poussières**

Ne pas balayer. Utiliser des méthodes de nettoyage à sec telles que l'aspiration ou l'extraction sous vide, qui ne provoquent pas de dispersion aérienne.

**Mesures de protection de l'environnement**

Pas de mesures particulières

**7.1.2 Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail**

Ne pas manipuler ni stocker à proximité d'aliments, de boissons ou de tabac.  
Dans un environnement empoussiéré, porter un masque respiratoire et des lunettes de protection.  
Utiliser des gants de protection pour éviter tout contact avec la peau.

**7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités**

Le ciment/liant hydraulique en vrac doit être stocké dans des conteneurs étanches, secs (à condensation interne réduite), propres et protégés de toute contamination.

Danger d'ensevelissement : Afin d'éviter tout risque d'étouffement ou de suffocation, ne pas entrer dans un espace clos tel qu'un silo, une trémie, un camion de vrac ou tout autre conteneur de stockage ou de transport du ciment/liant hydraulique sans prendre les mesures de sécurité appropriées. Dans un espace clos, le ciment/liant hydraulique peut s'accumuler sur les parois ou y adhérer puis se disperser, s'effondrer ou retomber brusquement.

Le ciment/liant hydraulique ensaché doit être conservé dans des sacs fermés, à distance du sol, dans une atmosphère fraîche et sèche, protégés d'une aération excessive afin de préserver la qualité du produit.

Les sacs doivent être empilés de manière stable.

Ne pas utiliser de conteneur en aluminium en raison de l'incompatibilité des matériaux.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Pas d'information supplémentaire sur des utilisations finales particulières (voir la Sous-section 1.2).

**7.4. Contrôle du Chrome hexavalent soluble Cr (VI)**

Dans les ciments/liant hydrauliques traités avec un agent réducteur de Cr (VI) conformément à la réglementation visée à la Section 15, l'efficacité de l'agent réducteur diminue dans le temps. Les sacs de ciment/liant hydraulique et/ou les documents d'accompagnement doivent donc indiquer la durée (« durée maximale d'utilisation ») pendant laquelle le fabricant/ l'importateur a déterminé que la teneur en Cr (VI) soluble était maintenue en-dessous de la limite réglementaire de 0,0002 % du poids sec total du ciment/liant hydraulique, conformément à la norme NF EN 196-10. Ils mentionneront aussi les conditions de stockage appropriées pour conserver l'efficacité de l'agent réducteur.

# Fiche de Données de Sécurité « Ciment »

Portlandzementwerk Wittkind  
Hugo Miebach Söhne KG

Selon le Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH)  
modifié par le Règlement 453/2010

Produit : Ciments courant, Chaux hydraulique

Version 1.0/FR 04.05.2012 Remplace toutes les versions antérieures Date d'édition : 04.05.2012

## SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/ protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites	Voie d'exposition	Fréquence d'expositions	Remarques
Poussières réputées sans effet spécifique : Poussières totales inhalables 10 mg/m <sup>3</sup> Poussières alvéolaires 5 g/m <sup>3</sup>	respiration	VLEP	Article R.4222-10 du Code du Travail
Chrome(VI) soluble dans l'eau: 2 ppm	dermique	court terme (aigu) long terme (repetitive)	(EC) Nr.1907/2006

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### 8.2.1 Contrôles techniques appropriés

Mesures permettant de réduire la formation de poussières et d'éviter leur propagation dans l'environnement, telles que les méthodes de dépoussiérage, d'aération forcée et de nettoyage ne provoquant pas de dispersion aérienne.

Utilisation	PROC*	Exposition	Contrôles localisés	Efficacité
Fabrication/ formulation industrielle de matériaux construction hydrauliques	2, 3	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	non exigés	-
	14, 26		A) non exigés ou B) dispositif générique de ventilation localisée	78 %
	5, 8b, 9		A) non exigés ou B) dispositif générique de ventilation localisée	82 %
Utilisations industrielles de matériaux de construction hydrauliques secs (intérieures ou extérieures)	2	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	non exigés	-
	14, 22, 26		A) non exigés ou B) dispositif générique de ventilation localisée	78 %
	5, 8b, 9		A) non exigés ou B) dispositif générique de ventilation localisée	82 %
Utilisations industrielles de suspensions de matériaux de construction hydrauliques	7	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	A) non exigés ou B) dispositif générique de ventilation localisée	78 %
	2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14		non exigés	-
Utilisations professionnelles de matériaux construction hydrauliques secs	2	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par	A) non exigés ou B) dispositif générique de ventilation localisée	29 %
	9, 26		A) ventilation générale ou	-

		semaine)	B) dispositif générique de ventilation localisée	77 %
	5, 8a, 8b, 14		A) non exigés ou B) ventilation localisée intégrée	- 72 %
Utilisations professionnelles de suspensions humides matériaux construction hydrauliques s	11	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	A) non exigés ou B) dispositif générique de ventilation localisée	- 77 %
	2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19		non exigés	-

\*PROC : Catégories de processus (utilisations) définies dans la Sous-section 1.2.

Dans le Tableau ci-dessus, l'entreprise peut, pour chaque « PROC », choisir entre les options A) ou B) celle qui correspond le mieux à son contexte spécifique. La même option devra ensuite être sélectionnée dans le Tableau de la Sous-section 8.2.2. « Mesures de Protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle » dans la colonne « Spécification d'un équipement de protection respiratoire »

### 8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

**Généralités :** Dans la mesure du possible, éviter de s'agenouiller dans du mortier ou du béton frais pour travailler. S'il est absolument nécessaire de travailler à genoux, porter l'équipement de protection individuel imperméable approprié.

Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation du ciment/liant hydraulique afin d'éviter tout contact avec la peau ou la bouche.

Appliquer une crème-écran avant de manipuler du ciment/liant hydraulique et renouveler l'application fréquemment.

Immédiatement après avoir manipulé du ciment/liant hydraulique ou des produits en contenant, se laver, prendre une douche ou utiliser des crèmes hydratantes.

Retirer tous les vêtements contaminés, bottes, montre, etc. et les nettoyer soigneusement avant de les réutiliser.

[Ajouter les références de normes EN ou d'autres normes appropriées, le cas échéant]

#### Protection des yeux/ du visage



Porter des lunettes de sécurité homologuées ou des lunettes avec monture intégrée conformes à la norme EN 166 afin d'éviter tout contact avec les yeux.

#### Protection de la peau



Porter des gants imperméables, résistant à l'abrasion et aux produits alcalins (fabriqués dans une matière contenant peu de Cr (VI) soluble) doublés intérieurement de coton, des bottes et des vêtements de protection à longues manches fermées, et utiliser des produits de soin pour la peau (dont crèmes-écran) afin de protéger la peau d'un contact prolongé avec le ciment/liant hydraulique humide. Veiller particulièrement à ce que du ciment/liant hydraulique humide ne pénètre pas dans les bottes. Dans certains cas tels que le bétonnage au sol ou la confection de chapes, le port d'un pantalon imperméable ou de genouillères est nécessaire.

#### Protection respiratoire



S'il existe un risque pour une personne d'être exposée à des concentrations de poussières supérieures aux Valeurs Limites d'Exposition, utiliser une protection respiratoire appropriée. Le type de protection respiratoire doit être adapté au niveau de concentration de poussières rencontré et conforme

# Fiche de Données de Sécurité « Ciment »

Portlandzementwerk Wittkind  
Hugo Miebach Söhne KG

Selon le Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH)  
modifié par le Règlement 453/2010

Produit : Ciments courant, Chaux hydraulique

Version 1.0/FR 04.05.2012 Remplace toutes les versions antérieures Date d'édition : 04.05.2012

aux normes européennes applicables. *Par exemple* : pour la France : Normes NF EN 143, NF EN 149, NF EN 140 et NF EN 14387, NF EN 1827.

Utilisation	PROC*	Exposition	Spécification de l'Appareil de Protection Respiratoire (APR)	Efficacité de l'APR - Facteur de Protection Assigné (FPA)
Fabrication/ formulation industrielle de matériaux construction hydrauliques	2, 3	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	non exigé	-
	14, 26		A) masque P1 (FF, FM) ou B) non exigé	FPA = 4 -
	5, 8b, 9		A) masque P2 (FF, FM) ou B) non exigé	FPA = 10 -
Utilisations industrielles de matériaux de construction hydrauliques secs (intérieures ou extérieures)	2	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	non exigé	-
	14, 22, 26		A) masque P1 (FF, FM) ou B) non exigé	FPA = 4 -
	5, 8b, 9		A) masque P2 (FF, FM) ou B) non exigé	FPA = 10 -
Utilisations industrielles de suspensions de matériaux de construction hydrauliques	7	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	A) masque P2 (FF, FM) ou B) non exigé	FPA = 10 -
	2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14		non exigé	-
Utilisations professionnelles de matériaux construction hydrauliques secs (intérieures ou extérieures)	2	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	A) masque P1 (FF, FM) ou B) non exigé	FPA = 4 -
	9, 26		A) masque P2 (FF, FM) ou B) non exigé	FPA = 10 -
	5, 8a, 8b, 14		A) masque P3 (FF, FM) ou B) masque P1 (FF, FM)	FPA = 20 FPA = 4
	19		masque P2 (FF, FM)	FPA = 10
Utilisations professionnelles de suspensions humides matériaux construction hydrauliques s	11	Pas de restriction de durée (jusqu'à 480 minutes par poste, 5 postes par semaine)	A) masque P2 (FF, FM) ou B) non exigé	FPA = 10 -
	2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19		non exigé	-

\*PROC: Catégories de processus (utilisations) définies dans la Sous-section 1.2.

Liste des FPA déterminés dans différents pays : Annexe C de la norme NF EN 529 :2006 - Appareils de protection respiratoire, Recommandations pour le choix, l'utilisation, l'entretien et la maintenance - Guide

Produit : Ciments courant, Chaux hydraulique

Version 1.0/FR 04.05.2012 Remplace toutes les versions antérieures Date d'édition : 04.05.2012

Dans le Tableau ci-dessus, l'entreprise doit, pour chaque « PROC », sélectionner l'option A) ou B) déjà sélectionnée dans le Tableau de la Sous-section 8.2.1. « Contrôles techniques appropriés », colonne « Contrôles localisés »

### 8.2.3 Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Le contrôle d'exposition environnemental relatif à l'émission de particules de ciment/liant hydraulique dans l'air doit être conforme aux technologies disponibles et à la réglementation applicable sur les émissions de poussières sans effets spécifiques.

Le contrôle d'exposition environnemental est applicable au milieu aquatique du fait que les émissions de poussières de ciment/liant hydraulique se produisant aux phases de production et d'utilisation du cycle de vie affectent principalement les eaux souterraines et les eaux usées. L'effet sur le milieu aquatique et l'évaluation des risques associée couvrent l'influence des variations du pH dues à la dissolution d'ions hydroxyde sur les organismes ou les écosystèmes (la toxicité des autres ions inorganiques dissous dans le milieu aquatique est réputée négligeable comparée à l'effet du pH).

Tous les effets qui pourraient intervenir au cours de la fabrication sont attendus à l'échelon local. Le pH des effluents et de l'eau superficielle ne doit pas excéder la valeur 9 afin de protéger les installations des stations d'épuration - STEP - urbaines (pour déchets ménagers) et industrielles. L'approche progressive suivante est recommandée pour l'évaluation de l'exposition :

Etape 1 : Collecter les informations sur le pH des effluents et sur la contribution des poussières de ciment/liant hydraulique à la valeur résultante du pH. Si le pH excède 9 et que la contribution des poussières de ciment/liant hydraulique est prépondérante, envisager d'autres actions obtenir une utilisation sûre du ciment/liant hydraulique.

Etape 2 : Collecter les informations sur le pH de l'eau réceptrice en aval du point de décharge des effluents. Le pH de l'eau réceptrice ne doit pas excéder la valeur 9.

Etape 3 : Mesurer le pH dans l'eau réceptrice en aval du point de décharge des effluents. Si la valeur est inférieure à 9, l'utilisation est considérée comme sûre. Si elle est supérieure à 9, appliquer des mesures de gestion des risques (neutralisation des effluents) pour assurer une utilisation sûre du ciment/liant hydraulique pendant les phases de fabrication et d'utilisation.

Aucune mesure de contrôle spécifique n'est nécessaire pour l'exposition du milieu terrestre.

---

## SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'information suivante s'applique au mélange considéré comme tel.

- (a) Aspect : Le ciment/liant hydraulique sec est un matériau granulaire inorganique solide, finement broyé (poudre grise ou blanche). Granularité moyenne : 5-30 µm
- (b) Odeur : Inodore
- (c) Seuil olfactif : Pas de seuil (inodore)
- (d) pH : (T = 20°C dans l'eau, rapport eau/solide 1 :2) : 11-13,5
- (e) Point de fusion : > 1 250 °C
- (f) Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Sans objet (dans les conditions atmosphériques normales, point de fusion >1 250°C
- (g) Point d'éclair : Sans objet (n'est pas un liquide)
- (h) Taux d'évaporation : Sans objet (n'est pas un liquide)
- (i) Inflammabilité (solide, gaz) : Sans objet (solide non combustible ne causant pas ni ne contribuant à l'inflammation par friction)
- (j) Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité : Sans objet (n'est pas un gaz inflammable)
- (k) Pression de vapeur : Sans objet (point de fusion > 1250 °C)
- (l) Densité de vapeur : Sans objet (point de fusion > 1250 °C)
- (m) Densité relative : 2,75-3,20 ; Masse volumique apparente : 0,9-1,5 g/cm<sup>3</sup>
- (n) Solubilité(s) dans l'eau (T = 20 °C) : faible (0,1-1,5 g/l)
- (o) Coefficient de partage n-octanol/eau : Sans objet (substance inorganique)
- (p) Température d'auto-inflammabilité : Sans objet (pas de pyrophoricité car absence de groupements organométalliques, organométalloïdes, organophosphines, de leurs dérivés ou d'autres constituants pyrophoriques dans la composition)
- (q) Température de décomposition : Sans objet (absence de peroxydes)

# Fiche de Données de Sécurité « Ciment »

Portlandzementwerk Wittekind  
Hugo Miebach Söhne KG

Selon le Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH)  
modifié par le Règlement 453/2010

Produit : Ciments courant, Chaux hydraulique

Version 1.0/FR 04.05.2012 Remplace toutes les versions antérieures Date d'édition : 04.05.2012

- (r) Viscosité : Sans objet (n'est pas un liquide)
- (s) Propriétés explosives : Sans objet (n'est ni explosif ni pyrotechnique. Il est incapable de dégager un gaz par lui-même par réaction chimique à une température, une pression et une vitesse susceptibles de provoquer des dégâts dans l'environnement. Il ne produit pas de réaction exothermique auto-entretenu).
- (t) Propriétés comburantes : Sans objet (ne provoque pas de combustion ni ne contribue à la combustion d'autres matériaux).

## 9.2. Autres informations

Sans objet.

---

## SECTION 10 : Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le ciment/liant hydraulique, une fois gâché avec de l'eau, durcit en une masse stable qui ne réagit pas dans un environnement normal.

### 10.2. Stabilité chimique

Le ciment/liant hydraulique sec reste stable dans les conditions de stockage appropriées (voir Section 7) et est compatible avec la plupart des autres matériaux de construction. Il doit être maintenu sec.

Tout contact avec les matériaux incompatibles doit être évité.

Le ciment/liant hydraulique humide est alcalin et incompatible avec les acides, les sels d'ammonium, l'aluminium et d'autres métaux non-nobles. Le ciment/liant hydraulique se dissout dans l'acide fluorhydrique pour produire du tétrafluorure de silicium gazeux corrosif. Le ciment/liant hydraulique réagit avec l'eau pour former des silicates et de l'hydroxyde de calcium. Les silicates du ciment/liant hydraulique réagissent avec les oxydants forts tels que le fluor, le trifluorure de bore, le trifluorure de chlore, le trifluorure de manganèse et le difluorure d'oxygène.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Les ciments/liant hydrauliques ne produisent pas de réactions dangereuses.

### 10.4. Conditions à éviter

Une conservation à l'humidité peut provoquer des agglomérats et une perte de qualité du produit.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides, sels d'ammonium, aluminium et autres métaux non nobles. L'utilisation incontrôlée de poudre d'aluminium dans le ciment/liant hydraulique humide dégage de l'hydrogène et doit donc être évitée.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Le ciment/liant hydraulique ne se décompose pas en produits dangereux.

---

## SECTION 11 : Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Classe de danger	Cat	Effet	Référence
Toxicité aigue - cutanée	-	Essai limite, lapin, contact 24 heures, 2,000 mg/kg masse corporelle - pas de létalité. Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.	(2)
Toxicité aigüe - inhalation	-	Pas de toxicité par inhalation observée. Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.	(9)
Toxicité aigüe – voie orale	-	Pas d'indication d'une toxicité orale dans les études réalisées sur la poussière de four à ciment. Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.	Bibliographie
Corrosion cutanée/irritation cutanée	2	Le ciment en contact avec la peau mouillée peut provoquer un épaissement de la peau et l'apparition de fissures ou de crevasses. Un contact prolongé couplé à un frottement	(2) Observation humaine

# Fiche de Données de Sécurité « Ciment »

Selon le Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH)  
modifié par le Règlement 453/2010

**Portlandzementwerk Wittekind  
Hugo Miebach Söhne KG**

Produit : Ciments courant, Chaux hydraulique

Version 1.0/FR 04.05.2012 Remplace toutes les versions antérieures Date d'édition : 04.05.2012

		mécanique peut provoquer de graves brûlures.	
Lésions oculaires graves/ irritation oculaire	1	Le Clinker de ciment Portland a produit plusieurs types d'effets sur la cornée, et l'indice d'irritation calculé a été de 128. Les ciments courants ont une teneur variable en Clinker de ciment Portland et en cendres volantes, laitier de haut fourneau, gypse, pouzzolanes naturelles, schiste calciné, fumées de silice et calcaire. Le contact direct avec le ciment peut provoquer des lésions à la cornée par frottement mécanique, et une irritation ou une inflammation immédiates ou différées. Un contact direct avec de grandes quantités de ciment sec ou des éclaboussures de ciment humide peut produire différents effets allant d'une irritation oculaire modérée (conjonctivite ou blépharite par exemple) à des brûlures chimiques ou à la cécité.	(10), (11)
Sensibilisation cutanée	1	Certaines personnes peuvent développer un eczéma après exposition à la poussière de ciment gâchée, soit du fait du pH qui provoque une dermatose irritante de contact après un contact prolongé, soit par une réaction immunologique au Cr (VI) soluble qui provoque une dermatose allergique. La réponse peut prendre de nombreuses formes allant de rougeurs modérées à une dermatose sévère, résultant de la combinaison des deux mécanismes ci-dessus. Si le ciment contient un agent réducteur du Cr (VI) soluble, aucun effet sensibilisant n'est à craindre tant que la période d'efficacité de la réduction des chromates mentionnée n'est pas dépassée [Référence (3)].	(3), (4)
Sensibilisation respiratoire	-	Il n'y a pas d'indication d'une sensibilisation des voies respiratoires. Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.	(1)
Mutagénicité sur les cellules germinales	-	Pas d'indication. Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.	(12), (13)
Cancérogénicité	-	Aucune association de cause à effet n'a été établie entre l'exposition au ciment Portland et l'apparition d'un cancer. Les études épidémiologiques publiées ne conduisent pas à désigner le ciment Portland comme un agent cancérigène possible pour l'être humain. Le ciment Portland n'est pas classable comme un agent cancérigène pour l'homme (classé « A4 » suivant l'ACGIH : agent susceptible d'être cancérigène pour l'homme mais pour lequel aucune conclusion fiable ne peut être tirée en raison d'une insuffisance de données). Les études effectuées in vitro ou sur des animaux ne fournissent pas d'indications suffisantes pour classer l'agent avec l'une ou l'autre des notations sur la cancérogénicité). Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.	(1)  (14)
Toxicité pour la reproduction	-	Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.	Pas d'observation humaine
STOT- exposition unique	3	La poussière de ciment peut irriter la gorge et les voies respiratoires. Une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition peut provoquer une toux, des éternuements et une gêne respiratoire. Il existe un faisceau d'indices montrant que l'exposition professionnelle à la poussière de ciment a produit dans le passé des déficits de la fonction respiratoire. Cependant, les indices disponibles à présent sont insuffisants pour établir de façon fiable une relation dose-réponse pour ces effets.	(1)
STOT- exposition répétée	-	Il y a une indication de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). Les effets sont aigus et dus à des niveaux d'exposition élevés. Aucun effet chronique ou à faible concentration n'a été observé. Au vu des données disponibles, les critères justifiant une classification ne sont pas atteints.	(15)
Danger d'aspiration	-	Sans objet (le ciment courant n'est pas utilisé en aérosol).	

A l'exception de la sensibilisation cutanée, le Clinker de ciment Portland et les Ciment courants/liant hydrauliques ont les mêmes propriétés toxicologiques et écotoxicologiques.

*[Lorsqu'elles sont disponibles, les propriétés toxicologiques correspondantes des substances dangereuses autres que le clinker présentes dans le mélange doivent aussi être indiquées]*

## Pathologies aggravées par l'exposition

L'inhalation de poussière de ciment/liant hydraulique peut aggraver une ou des maladies existantes des voies respiratoires et/ou des pathologies telles qu'emphysème ou asthme, ainsi que des maladies existantes de la peau ou des yeux.

---

## SECTION 12 : Informations écologiques

[Informations à ajouter pour toutes les substances listées à la Section 3 par le fabricant/ l'importateur]

### 12.1. Toxicité

Les ciment courants/liant hydrauliques ne sont pas dangereux pour l'environnement. Les essais écotoxicologiques réalisés avec le ciment Portland sur *Daphnia magna* [Référence (4)] et sur *Selenastrum coli* [Référence (5)] ont montré un faible impact toxicologique. En conséquence, les valeurs LC50 et EC50 n'ont pu être déterminées [Référence (6)]. Il n'y a pas d'indication de toxicité pour la phase sédimentaire [Référence (7)]. L'apport de grandes quantités de ciment/liant hydraulique dans l'eau peut toutefois provoquer une élévation du pH et, par suite, être toxique pour la vie aquatique dans certaines conditions.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Sans objet parce que le ciment/liant hydraulique est une matière inorganique. Après durcissement, le ciment/liant hydraulique ne présente aucun risque de toxicité.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Sans objet parce que le ciment/liant hydraulique est une matière inorganique. Après durcissement, le ciment/liant hydraulique ne présente aucun risque de toxicité.

### 12.4. Mobilité dans le sol

Sans objet parce que le ciment/liant hydraulique est une matière inorganique. Après durcissement, le ciment/liant hydraulique ne présente aucun risque de toxicité.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Sans objet parce que le ciment/liant hydraulique est une matière inorganique. Après durcissement, le ciment/liant hydraulique ne présente aucun risque de toxicité.

### 12.6. Autres effets néfastes

Sans objet.

---

## SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas jeter dans les réseaux d'assainissement ni dans les eaux de surface.

**Produit - ciment/liant hydraulique ayant dépassé sa durée maximale d'utilisation**

(si le produit contient plus de 0,0002 % Cr (VI) soluble) : ne peut être utilisé/vendu que pour des procédés clos et totalement automatisés, ou doit être recyclé/éliminé conformément à la législation locale, ou de nouveau traité avec un agent réducteur.

**Produit - résidu ou produit déversé sous forme sèche**

Collecter le résidu sec ou le produit déversé sec en l'état. Marquer les conteneurs. Réutiliser si possible, en tenant compte de la durée maximale d'utilisation et de la nécessité d'éviter une exposition aux poussières. En cas d'élimination, faire durcir avec de l'eau et éliminer conformément au paragraphe "Produit - après addition d'eau, état durci"

**Produit - boues liquides**

Laisser durcir, éviter tout rejet dans les égouts, les réseaux d'évacuation ou les cours d'eau et éliminer conformément au paragraphe "Produit - après addition d'eau, état durci".

Produit : Ciments courant, Chaux hydraulique

Version 1.0/FR 04.05.2012 Remplace toutes les versions antérieures Date d'édition : 04.05.2012

**Produit - après addition d'eau, état durci**

Eliminer conformément à la législation/réglementation locale. Eviter le rejet dans les systèmes d'assainissement. Eliminer le produit durci en tant que déchet de béton. En raison du caractère inerte du béton, les déchets de béton ne sont pas considérés comme dangereux (voir le Décret n° 2007-1467 du 12 Octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du Code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code).

**Entrées au Catalogue Européen des Déchets (CED) :** 10 13 14 (Déchets provenant de la fabrication du ciment - déchets de béton ou boues de béton) ou 17 01 01 (Déchets de construction et de démolition - béton).

**Emballage**

Vider complètement l'emballage puis traiter conformément à la législation/réglementation locale.

**Entrée au Catalogue Européen des Déchets (CED) :** 15 01 01 (Déchets de papier et cartons d'emballage).

---

**SECTION 14 : Informations relatives au transport**

Le ciment/liant hydraulique n'est pas régi par la réglementation internationale sur le transport des matières dangereuses (IMDG, IATA, ADR/RID). Aucune classification n'est donc requise. Aucune précaution spéciale n'est requise en-dehors de celles mentionnées à la Section 8.

**14.1. Numéro ONU**

Sans objet.

**14.2. Nom d'expédition des Nations Unies**

Not relevant

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

Sans objet.

**14.4. Groupe d'emballage**

Sans objet.

**14.5. Dangers pour l'environnement**

Sans objet.

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Sans objet.

**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL73/78 et au recueil IBC**

Sans objet.

---

**SECTION 15 : Informations réglementaires****15.1. Réglementations/ Législation particulières s'appliquant à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Conformément au Règlement REACH, le ciment/liant hydraulique est un mélange. En tant que tel, il n'est pas soumis à enregistrement. Le Clinker de ciment Portland est exempté d'enregistrement (Art 2.7 (b) et Annexe V.10 de REACH).

La mise sur le marché et l'utilisation du ciment sont soumises à une restriction sur la teneur en chrome hexavalent soluble Cr (VI) (REACH Annexe XVII, point 47 "Composés du chrome VI") :

1. Le ciment et les mélanges contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 2 mg/kg (0,0002 %) de chrome VI soluble du poids sec total du ciment.

Produit : Ciments courant, Chaux hydraulique

Version 1.0/FR 04.05.2012 Remplace toutes les versions antérieures Date d'édition : 04.05.2012

2. Si des agents réducteurs sont utilisés - et sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges - , les fournisseurs veillent à ce que, avant sa mise sur le marché, l'emballage du ciment ou des mélanges contenant du ciment comporte des informations visibles, lisibles et indélébiles indiquant la date d'emballage, les conditions de stockage et la période de stockage appropriée afin que l'agent réducteur reste actif et que le contenu en chrome VI soluble soit maintenu en-dessous de la limite visée au paragraphe 1.
3. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise sur le marché et à l'emploi dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés, dans lesquels le ciment et les mélanges contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines, et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.

**Mesure nationale applicable aux ciments courants].**

Les « *Guides de bonnes pratiques* » qui ont été adoptés dans le cadre du Dialogue Social européen et de l'accord sur la « Protection de la Santé des Travailleurs au travers de bonnes pratiques pour la manipulation et l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent » signé par les associations sectorielles européennes d'employeurs et de salariés, fournissent des conseils pour une pratique de manipulation en sécurité (<http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx>).

**15.2. Evaluation de la Sécurité chimique**

Aucune évaluation de la Sécurité Chimique n'a été réalisée.

---

**SECTION 16 : Autres informations****16.1 Révision des données**

Nouvelle version parce que règlement de l'Union européenne (CE) No 453/2010.

**16.2 Abréviations et acronymes**

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists (groupement américain des professionnels de la santé au travail)
ADR/RID	Accords européens sur le transport de matières dangereuses par route/rail (European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway)
BPCO	Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD)
CAS	Chemical Abstracts Service
C&E	Classification et Etiquetage
CED	Catalogue Européen des Déchets
DNEL	Dose dérivée sans effet (Derived No-Effect Level)
EC50	(ou CE50) Concentration efficace à 50 % (Effective Concentration 50%) (concentration en polluant pour laquelle 50 % des organismes exposés à des tests présentent l'effet testé, ou concentration induisant une réponse maximale chez 50 % de la population testée pour une durée d'exposition donnée)
EINECS	Inventaire européen des substances chimiques commercialisées (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances)
FDS	Fiche de Données de Sécurité
EPA	Filtre à air à haute efficacité (Efficient Particulate Air filter)
FFP	Pièce faciale filtrante contre les particules (classe de filtration P1 à P3) (Filtering Facepiece Particles)
FM P	Masque filtrant contre les particules (classe de filtration P1 à P3) (Filtering Mask against Particles)
FPA	Facteur de Protection Assigné (Assigned Protection Factor, APF)
HEPA	Filtre à air à très haute efficacité (High Efficiency Particulate Air filter)
H&S	Santé et Sécurité (Health and Safety)
IATA	Association Internationale du Transport Aérien (International Air Transport Association)
IMDG	Accord international sur le Transport Maritime de Matières Dangereuses (International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods)
LEP	Limite d'Exposition Professionnelle
m/m	masse/masse
MEASE	Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, <a href="http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php">http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php</a> (Méthode d'évaluation des risques d'exposition aux substances développée pour les métaux)
PBT	Persistent, Bioaccumulable et Toxique (Persistent, bioaccumulative and toxic)

# Fiche de Données de Sécurité « Ciment »

Portlandzementwerk Wittekind  
Hugo Miebach Söhne KG

Selon le Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH)  
modifié par le Règlement 453/2010

Produit : Ciments courant, Chaux hydraulique

Version 1.0/FR 04.05.2012 Remplace toutes les versions antérieures Date d'édition : 04.05.2012

PNEC	Concentration prévisible sans effet (Predicted no-effect concentration)
PROC	Catégorie de processus (utilisations)
SCR	Silice Cristalline Respirable (Respirable Crystalline Silica, RCS)
SE	Scénario d'Exposition
STEP	Station d'épuration
STOT	Toxicité spécifique pour certains organes cibles, (Specific Target Organ Toxicity) RE : Exposition répétée (Repeated Exposure) ; SE : Exposition unique (Single Exposure)
VLEP	Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (Occupational Exposure Limit Value, OELV)
VMP	Valeur Moyenne d'exposition pondérée dans le temps
vPvB	Très persistant, très bioaccumulable (very Persistent, very Bioaccumulative)

## 16.3 Principales Références bibliographiques et Sources de données

- (1) *Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7*, UK Health and Safety Executive, 2006.  
Available from: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>
- (2) *Observations on the effects of skin irritation caused by cement*, Kietzman et al, *Dermatosen*, 47, 5, 184-189 (1999).
- (3) *European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement* (European Commission, 2002).  
[http://ec.europa.eu/health/archive/ph\\_risk/committees/sct/documents/out158\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf)
- (4) *Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement*, NIOH, Page 11, 2003.
- (5) *U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms*, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4th ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).
- (6) *U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms*, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5<sup>th</sup> ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).
- (7) *Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development*. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
- (8) *Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker* prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.
- (9) TNO report V8801/02, *An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats*, August 2010.
- (10) TNO report V8815/09, *Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test*, April 2010
- (11) TNO report V8815/10, *Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test*, April 2010
- (12) *Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages*, Van Berlo et al, *Chem. Res. Toxicol.*, 2009 Sept; 22(9):1548-58.
- (13) *Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro*; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008
- (14) *Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement*, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008

## Fiche de Données de Sécurité « Ciment »

Portlandzementwerk Wittekind  
Hugo Miebach Söhne KG

Selon le Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH)  
modifié par le Règlement 453/2010

Produit : Ciments courant, Chaux hydraulique

Version 1.0/FR 04.05.2012 Remplace toutes les versions antérieures Date d'édition : 04.05.2012

(15) *Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-II 2006-2010*, Hilde Notø, Helge Kjuus, Marit Skogstad and Karl-Christian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010,

(16) *MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure*, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, <http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php>

### 16.4 Conseils sur la formation

En plus des programmes de formation sur la santé, la sécurité et l'environnement, les sociétés doivent s'assurer que les travailleurs lisent, comprennent et appliquent les exigences de la FDS.

### 16.5 Décharge de responsabilité

Les informations contenues dans la Fiche de Données de Sécurité reflètent l'état actuel des connaissances. Elles sont fiables sous réserve d'utiliser le produit dans les conditions prescrites et conformément à l'application spécifiée sur l'emballage et/ou dans les notices techniques du produit. Toute autre utilisation du produit, y compris en association avec tout autre produit ou tout autre procédé, est de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Il est entendu que l'utilisateur est seul responsable de la détermination des mesures de sécurité appropriées et de l'application de la législation qui régit ses activités.